

# dry Montana

## kamień elewacyjny



WWW.INCANA.COM.PL



**rozmiar:** 34x10 cm

**model:** bez fugi

**grubość płytki:** 2,5 - 4 cm

**waga opakowania:** 32,25 kg

**opakowanie:** 0,75 m<sup>2</sup>

**paleta:** 42 opakowania

**waga palety:** 1354,5 kg

**rozmiar:** 19x10 cm h:10cm

**model:** bez fugi

**grubość narożnika:** 2,5 - 4 cm

**waga opakowania:** 17 kg

**opakowanie:** 1,0 mb

**paleta:** 60 opakowań

**Klasyfikacja statystyczna wyrobu:** SWW 1413-915 PKWiU 26.61.11-50.51  
**Norma:** PN-EN13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych  
PN-EN13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.

**Klasa wytrzymałości wyrobu:** LC ≥ C12/13 ( wg. PN-EN 206-1:2003/A1 )  
**Nasiąkliwość** ≤ 15% ( wg. 5.1.2 PN-EN 13369:2005 )  
**Mrozoodporność** - stopień mrozoodporności ≥ F50 ( wg. PN-88/B-06250 )  
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających wg. P.5.7  
PN-EN 13198:2005 ≤ 1,5kg/m<sup>2</sup>