

dry NEVADA

kamień elewacyjny



WWW.INCANA.COM.PL



rozmiar: 35x20cm, 35x10cm, 25x20cm, 25x10cm, 20x20cm, 20x15cm, 20x10cm, 20x5cm, 15x10cm, 15x5cm, 10x10cm, 10x5cm

model: bez fugi

grubość płytki: 1,5 - 2,5 cm

waga opakowania: 15 kg

opakowanie: 0,50 m²

paleta: 60 opakowań

waga palety: 900 kg

rozmiar: 5x5cm, 5x10cm, 5x15cm, 5x20cm
h: 5, 10, 15 lub 20cm

model: bez fugi

grubość narożnika: 1,5 - 2,5 cm

waga opakowania: 9 kg

opakowanie: 1,0 mb

paleta: 60 opakowań

Klasyfikacja satystyczna wyrobu: SWW 1413-915 PKWiU 26.61.11-50.51
Norma: PN-EN13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
PN-EN13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.

Klasa wytrzymałości wyrobu: LC ≥ C12/13 (wg. PN-EN 206-1:2003/A1)
Nasiąkliwość ≤ 15% (wg. 5.1.2 PN-EN 13369:2005)
Mrozoodporność - stopień mrozoodporności ≥ F50 (wg. PN-88/B-06250)
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających wg. P.5.7
PN-EN 13198:2005 ≤ 1,5kg/m²