

dry VERMONT

kamień elewacyjny



WWW.INCANA.COM.PL



rozmiar: 20x10 cm, 30x10 cm ,
50x10 cm

model: bez fugi

grubość płytki: 2,0 - 5,0 cm

waga opakowania: 25 kg

opakowanie: 0,50 m²

paleta: 42 opakowania

waga palety: 1050 kg

rozmiar: 18x8 cm, 24x8 cm, 29x14 cm
h:10cm

model: bez fugi

grubość narożnika: 2,0 - 5,0 cm

waga opakowania: 18,5 kg

opakowanie: 1,0 mb

paleta: 42 opakowania

waga palety: 777 kg

Klasyfikacja statystyczna wyrobu: SWW 1413-915 PKWiU 26.61.11-50.51
Norma: PN-EN13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
PN-EN13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic
i ogrodów.

Klasa wytrzymałości wyrobu: LC $\geq$ C12/13 (wg. PN-EN 206-1:2003/A1)
Nasiąkliwość $\leq$ 15% (wg. 5.1.2 PN-EN 13369:2005)
Mrozoodporność - stopień mrozoodporności $\geq$ F50 (wg. PN-88/B-06250)
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających wg. P.5.7
PN-EN 13198:2005 $\leq$ 1,5kg/m²