

dry ALASKA

kamień elewacyjny



rozmiar: 30x10 cm

model: bez fugi

grubość płytki: 1,7 - 4,0 cm

waga opakowania: 23 kg

opakowanie: 0,50 m²

paleta: 48 opakowań

waga palety: 1104 kg

rozmiar: 20x10 cm, h:10cm

model: bez fugi

grubość narożnika: 1,7 - 4,0 cm

waga opakowania: 15 kg

opakowanie: 1,0 mb

paleta: 60 opakowań

Klasyfikacja statystyczna wyrobu: SWW 1413-915 PKWiU 26.61.11-50.51
Norma: PN-EN13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
PN-EN13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

Klasa wytrzymałości wyrobu: LC \geq C12/13 (wg. PN-EN 206-1:2003/A1)
Nasiąkliwość \leq 15% (wg. 5.1.2 PN-EN 13369:2005)
Mrozoodporność - stopień mrozoodporności \geq F50 (wg. PN-88/B-06250)
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odłóżających wg. P.5.7
PN-EN 13198:2005 \leq 1,5kg/m²